




ファイバブラッググレーティング

ファイバブラッググレーティング

- グレーティング長、屈折率変化の大きさに対応した透過、反射特性を有します
- 誘電体多層膜フィルタに比べて優れた波長選択性を有します
- お客様ご要望の特性を実現するカスタム対応が可能です

ポンプ LD 波長安定化 FBG

- ポンプ用レーザダイオード(LD)の発振波長の制御と安定化に寄与
- コンパクトサイズ(ファイバと同径)
 - ※グレーティング部分はリコート処理を実施
- 高い信頼性(Telcordia GR-1209/1221 準拠)
- 偏波保持対応可能(オプション)



項目	特性	
波長 (nm)	980 / 14xx 波長帯(*1)	
ピーク反射率 (%)	1 - 15	
反射帯域幅(半値全幅) (nm)	0.5 - 3.0	
SLSR(サイドローブ抑圧比) (dB)	> 10	
挿入損失(dB)	< 0.2	
中心波長の温度変動量 (nm/°C)	0.008 @ 980nm / 0.013 @1480nm (典型値)	
動作温度 (°C)	0 - 70	
保存温度 (°C)	-20 - 80	
クラッド径 / ファイバ径 / 被覆材料	125μm / 250μm / UV 樹脂	80μm / 170μm / UV 樹脂
ファイバタイプ	Fujikura SM (Corning® SMF-28® compatible) Fujikura PANDA Fiber (SM-98P, SM-14P) Corning® HI1060 / Compatible	Fujikura PANDA Fiber (RCSM-98P) Corning® RC HI1060 / Compatible
パッケージ	リコート (280μm)	リコート (200μm)

*1)他の波長も対応可能です